

C1 ULTRAFLEX DACHFARBE FÜR RENOVIERUNGS- UND DEKORATIONSARBEITEN

1-Komponenten-Polymer-Dachfarbe bildet eine dichte schützende und dekorative Beschichtung.

Für verschiedene Untergründe geeignet: Beton- und Keramik-Dachziegel, Blechdachziegel, Dachpappe, Ziegel, Putz, Holz.

- Gebrauchsfertig
- Flexibel
- zum Versiegeln von Rissen
- Wasser- und frostbeständig
- UV-beständig
- Lösungsmittelfrei



EIGENSCHAFTEN

simpleBAU Dachfarbe für Renovierungs- und Dekorationsarbeiten C1 ULTRAFLEX - flüssiger Dachsenschutz - wässrige Polymerdispersion, die eine gebrauchsfertige, flexible, dichte schützende und dekorative Beschichtung bildet. Die mit Farbe bedeckte Oberfläche ist leicht sauber zu halten. Gut geeignet für die Nassreinigung, z.B. mit Kärcher.

ANWENDUNGSBEREICH

simpleBAU Dachfarbe für Renovierungs- und Dekorationsarbeiten C1 ULTRAFLEX bestimmt zum Anstreichen von Beton- und Keramik-Dachziegeln, Blechdachziegeln, verzinkten Blechen, Holzkonstruktionen, stabilen Teerbeschichtungen, Dachpappe, Dacheindeckung von Schornsteinen, Dachschindeln, als Schutzanstrich für Betonelemente, Wände, Putze, Eternit, zur Herstellung fugenloser Überdachungen mit Armierungsgewebe (Putzbewehrung).

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss eben, tragfähig, entsprechend von Staub gereinigt, frei von Schmutz, Altanstrichen, Schimmel und anderen haftungsmindernden Substanzen sein. Der zu streichende Untergrund muss trocken sein. Bei schimmeligem Untergrund ist ein biozides Präparat einzusetzen.

Saugfähige, Holzwerkstoff- oder Gipsuntergründe sind mit **simpleBAU TIEF EINDRINGENDE KLEINMOLEKULARE GRUNDIERUNG** oder **simpleBAU Spezialgrundierung ULTRA**.

SimpleBAU Dachfarbe für Renovierungs- und Dekorationsarbeiten C1 ULTRAFLEX ist eine gebrauchsfertige Versiegelungsmasse, die vor Gebrauch mit einem langsam-laufenden Rührwerk gründlich durchgemischt werden muss.

VERARBEITUNG

Die Farbe ist in min. 2 Schichten (empfohlen in 3 Schichten) mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole aufzutragen. Die Farbschichten sind quer in die entgegengesetzte Richtung zur vorherigen Schicht aufzutragen. Bei schwierigen Untergründen ist das Armierungsgewebe einzubetten.

Anstreichen bei einer Luft- und Untergrundtemperatur zwischen + 10 °C und + 25 °C durchführen. Die aufgetragene Masse ist vor übermäßiger Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit zu schützen. Die Trocknungszeit einer einzelnen Farbschicht hängt von den Witterungsbedingungen ab und beträgt 10-12 Stunden (Temperatur + 23°C und relative Luftfeuchtigkeit 55 %).

Für das Anstreichen sind Farben aus einer Produktionscharge zu verwenden. Wenn dies nicht möglich ist, sind die eingekauften Farben einer Art miteinander zu vermischen, damit die zu anstreichende Oberfläche mit einer homogenen Farbe gestrichen wird.

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	grau, anthrazit, ziegelrot, braun, weiß
Einzelschicht Dicke:	0,8-1,2 mm
Trocknungszeit für 1 Schicht:	10-12 h
Überbrückung von Rissen:	bis zu 3 mm
Anzahl der Schichten:	2-3
Anwendung:	Pinsel mit hartem Haargarn, Rolle, Spritzpistole
Temperatur bei der Arbeit:	von +10°C bis +25°C

LAGERBEDINGUNGEN UND LAGERFÄHIGKEIT

Das Produkt in der dicht verschlossenen Originalverpackung bei einer Temperatur von +5°C bis 25°C lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost schützen.

Verfallsdatum und Chargennummer auf der Verpackung.

GEFAHRENHINWEISE

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

SICHERHEITSHINWEISE

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behälter dem autorisierten Abfallentsorger zuführen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung des Produkts entgegen den obigen Richtlinien, Normen und Baupraxis.

VERPACKUNG

1,5 kg, 7 kg, 15kg

HERSTELLER

AKD Bauchemie GmbH,
Pappelallee 78/79
10437 Berlin
DEUTSCHLAND

www.simplebau.de

simplebau@akdbauchemie.de